



Adhesivo para Espuma Aislante

Adhesivo de contacto de baja toxicidad, ideal para unir productos elastoméricos y espumas aislantes térmicas, con resistencia de -30°C a +120°C.

Adhesivo de contacto de baja toxicidad, ideal para unir productos elastoméricos y espumas aislantes térmicas, con resistencia de -30°C a +120°C.

superficies ejerciendo presión uniforme; si es posible, reactive la película aplicándoles calor seco a 50°C–55°C durante las primeras 12 horas.

Ventajas:

Descripción:

Este adhesivo se formula a partir de policloroprenos y resinas sintéticas disueltas en solventes orgánicos, ofreciendo una composición segura, libre de benceno y tolueno. Está diseñado para unir sustratos sometidos a grandes variaciones térmicas, siendo especialmente eficaz para unir productos elastoméricos y espumas aislantes térmicas. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que las superficies a unir estén limpias, firmes y libres de polvo y aceites. Aplique el adhesivo con una brocha y deje evaporar los solventes durante 15 a 20 minutos, hasta obtener una película seca al tacto. Posteriormente, una ambas

- Composición de baja toxicidad, sin benceno ni tolueno.
 - Amplio rango operativo en temperaturas extremas: de -30°C a +120°C.
 - Excelente rendimiento: cubre entre 3 y 4 m² por litro, adaptable a la porosidad del sustrato.
 - Especialmente formulado para aplicaciones en productos elastoméricos y espumas aislantes térmicas.
-



VARIANTES DISPONIBLES

946 cc

tamano: 946 cc

3.785 cc

tamano: 3.785 cc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicaciones

Adhesivo de contacto resistente a una amplia gama de temperaturas, pegado de espumas aislantes y de cañerías, de temperaturas altas o bajas. Se recomienda para uso exterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de Empleo	Las superficies a unir deben estar limpias y firmes, libres de polvo y aceites que puedan actuar como desmoldantes. Aplicar ADHESIVO LAB 206 con brocha, espátula, llana lisa o dentada sobre las superficies a pegar. Dejar evaporar solventes por 15 a 20 minutos hasta que al tacto dé la impresión de estar seco. Unir ambas superficies asegurando el contacto en toda la zona a pegar. Si es posible reactivar la película de adhesivo, dejar secar las películas de adhesivos y aplicar 50° C a 55° C con calor seco, sin llama, luego fijar ambas superficies haciendo presión uniforme. Luego de 12 Hrs. no es reactivable.
Material	Policloroprenos y resinas sintéticas, disueltos en mezcla de solventes orgánicos. De baja toxicidad, exento de Benceno y Tolueno.
Rango de T° de utilización	-30 C y +120 °C.
Rendimiento	Rinde entre 3 a 4 m2/lt. Dependiendo de la porosidad del sustrato y del tipo de aplicación. ANTECEDENTES TÉCNICOS Aspecto : Líquido viscoso. Sólidos : 23.5 % aprox. Peso específico (20°C) : 0,84 gr/cc 0,01 Viscosidad : 3.800 300 cps. (Brookfield LVT Spindle # 3, 12 rpm. 20° C) Duración : 12 meses a contar de la fecha de elaboración.

CARACTERÍSTICAS

Resistencia Térmica Extrema

Adhesivo de contacto eficaz en rangos de -30°C a +120°C, ideal para aplicaciones con grandes variaciones de temperatura.

Fórmula de Baja Toxicidad

Formulado sin benceno ni tolueno, garantiza seguridad en la aplicación en la construcción y procesos industriales.

Adhesivo Versátil

Optimizado para unir productos elastoméricos y espumas aislantes térmicas, ofreciendo fácil aplicación y excelente rendimiento.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

 TELÉFONO
+562 2275 2510

 EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

 DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

 HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

 DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

 HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

 @isoplast.chile
 @Isoplast.cl
 @isoplast_sa