



Banda de Sello Anti Lechadas

Banda de espuma sellante que evita la filtración de lechada, garantizando un acabado impecable en hormigonado.

Banda de espuma sellante que evita la filtración de lechada, garantizando un acabado impecable en hormigonado.

Descripción:

La Banda de Sello Anti Lechadas es una solución innovadora para evitar imperfecciones en muros y detener el escurrimiento de la lechada durante el hormigonado. Fabricada en espuma de polietileno con estructura de celda cerrada, forma un sello hermético entre los moldajes, asegurando una terminación uniforme y de alta calidad en el hormigón. Ideal para obras con tiempos restringidos, este sellador mejora la apariencia del acabado, reduce la necesidad de reprocesos y minimiza costos asociados a reparaciones. Su diseño liviano y flexible facilita el transporte, almacenaje e instalación, garantizando resultados superiores en cada aplicación.

Ventajas:

- Previene el escurrimiento y filtración de la lechada, asegurando muros perfectos.
- Garantiza una terminación impecable del hormigón a la vista.
- Instalación rápida y adaptable a requerimientos específicos (espesores y anchos a medida).





VARIANTES DISPONIBLES

5 mm / 30 mm

ancho: 30 mm · espesor: 5 mm

5 mm / 50 mm

ancho: 50 mm · espesor: 5 mm

5 mm / 70 mm

ancho: 70 mm · espesor: 5 mm

5 mm / 90 mm

ancho: 90 mm · espesor: 5 mm

5 mm / 120 mm

ancho: 120 mm · espesor: 5 mm

5 mm / 150 mm

ancho: 150 mm · espesor: 5 mm

5 mm / 200 mm

ancho: 200 mm · espesor: 5 mm

10 mm / 25 mm

ancho: 25 mm · espesor: 10 mm

10 mm / 40 mm

ancho: 40 mm · espesor: 10 mm

10 mm / 60 mm

ancho: 60 mm · espesor: 10 mm

10 mm / 100 mm

ancho: 100 mm · espesor: 10 mm

10 mm / 130 mm

ancho: 130 mm · espesor: 10 mm

10 mm / 160 mm

ancho: 160 mm · espesor: 10 mm

10 mm / 180 mm

ancho: 180 mm · espesor: 10 mm

5 mm / 40 mm

ancho: 40 mm · espesor: 5 mm

5 mm / 60 mm

ancho: 60 mm · espesor: 5 mm

5 mm / 80 mm

ancho: 80 mm · espesor: 5 mm

5 mm / 100 mm

ancho: 100 mm · espesor: 5 mm

5 mm / 140 mm

ancho: 140 mm · espesor: 5 mm

5 mm / 170 mm

ancho: 170 mm · espesor: 5 mm

10 mm / 20 mm

ancho: 20 mm · espesor: 10 mm

10 mm / 30 mm

ancho: 30 mm · espesor: 10 mm

10 mm / 50 mm

ancho: 50 mm · espesor: 10 mm

10 mm / 70 mm

ancho: 70 mm · espesor: 10 mm

10 mm / 120 mm

ancho: 120 mm · espesor: 10 mm

10 mm / 150 mm

ancho: 150 mm · espesor: 10 mm

10 mm / 170 mm

ancho: 170 mm · espesor: 10 mm

10 mm / 200 mm

ancho: 200 mm · espesor: 10 mm

VARIANTES DISPONIBLES

10 mm / 250 mm

ancho: 250 mm · espesor: 10 mm

15 mm / 120 mm

ancho: 120 mm · espesor: 15 mm

20 mm / 20 mm

ancho: 20 mm · espesor: 20 mm

20 mm / 70 mm

ancho: 70 mm · espesor: 20 mm

20 mm / 120 mm

ancho: 120 mm · espesor: 20 mm

20 mm / 150 mm

ancho: 150 mm · espesor: 20 mm

20 mm / 170 mm

ancho: 170 mm · espesor: 20 mm

20 mm / 200 mm

ancho: 200 mm · espesor: 20 mm

30 mm / 100 mm

ancho: 100 mm · espesor: 30 mm

10 mm / 330 mm

ancho: 330 mm · espesor: 10 mm

15 mm / 100 mm

ancho: 100 mm · espesor: 15 mm

15 mm / 150 mm

ancho: 150 mm · espesor: 15 mm

20 mm / 50 mm

ancho: 50 mm · espesor: 20 mm

20 mm / 100 mm

ancho: 100 mm · espesor: 20 mm

20 mm / 140 mm

ancho: 140 mm · espesor: 20 mm

20 mm / 160 mm

ancho: 160 mm · espesor: 20 mm

20 mm / 180 mm

ancho: 180 mm · espesor: 20 mm

20 mm / 270 mm

ancho: 270 mm · espesor: 20 mm

30 mm / 120 mm

ancho: 120 mm · espesor: 30 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Polietileno
Color	Gris
Estructura Celular	Celda cerrada
Densidad	26 Kg/m ³ ± 3 Kg/m ³ (NCh 853)
Temperatura de empleo	-40°C a +70°C (con peaks de hasta 80°C)
Coeficiente de Conductividad Térmica (λ)	0,031 W/mK a 10°C; 0,035 W/mK a 40°C
Absorción de agua	Menor al 1% en volumen
Resistencia a la difusión de vapor de agua (μ)	Alta
Absorción Acústica Media	Excelente ante impactos Estabilidad Química: Excelente (libre de polvo y fibras)
Resistencia al aceite y agua	Buena

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia al ozono	Excelente
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente
Resistencia a la compresión (10%)	18,49 Kpa (Referencia test europeo. ISO 844/78)
Resistencia a la compresión (25%)	36,54 Kpa (Referencia test europeo. ISO 844/78)
Resistencia a la compresión (50%)	91,91 Kpa (Referencia test europeo. ISO 844/78)
Resistencia al desgarro	17 N/mm (Referencia test europeo. ASTM D3575-08) Sufigo G.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilidad y Sellado Hermético

Forma un sello perfecto con estructura de celda cerrada, impidiendo el escurrimiento de la lechada durante el hormigonado.

Acabado Impecable en Hormigonado

Garantiza muros sin imperfecciones y una terminación estética y uniforme en cada obra.

Instalación Rápida y Versátil

Disponible en varios espesores y anchos, facilitando su adaptación a los requerimientos de cada proyecto.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2275 2510

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile
@Isoplast.cl
@isoplast_sa